FICHE TECHNIQUE
Réalisée avec le soutien technique de
FEREDECO

Recynam
La valorisation de vos ressources

N° de FT : **NAM-LSM-SBR 0-6,3-CE2+-26-03-23**	Code identification unique : **PR00003714**	Date de mise à jour FT : **23-03-26**

SABLES DE CONCASSAGE (BETONS RECYCLES) — 0/6,3

Utilisation possible du produit : TRAVAUX GENERAUX DE GENIE CIVIL

CARACTERISTIQUES LEGALES	AGW du 28/02/2019 Sortie Statut Déchets		
N° d'enregistrement :	**2021/SSD2-A/0001**	Certificats n° :	**AGG/4706**

NBN EN 13242:2002+A1:2008

Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques ou matériaux non traités pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées

CE
0965
11
0965-CPR-AGG/4706

PERFORMANCES DECLAREES DANS LE CADRE DU MARQUAGE CE

GF80 GTF20 [RcNPD RcugNPD RbNPD RaNPD RgNPD XNPD FLNPD] f7 MBNPD LANPD MDENPD SSNPD MSNPD FNPD VNPD MHNPD SNPD FINPD MVANPD WA24NPD ASNPD


PARTIE NORMATIVE — Valeurs sur lesquelles le producteur s'engage

Paramètres	Rc	Rcug	Rb	Ra	Rg	X	FL	MB	LA	MDE	MDE + LA	SS	S	FI	F	MS	V	MVA	WA24	MVV	M.H.	AS	M.O.	MF
Unités	%	%	%	%	%	%	cm³/kg	g/kg				%	%		%	%	%	Mg/m³	%	Mg/m³		%	%	
VSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-				-	-		
VSI	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-					-		

PARTIE INFORMATIVE — Résultats de production du 23-08-24 au 09-03-26

	Résultats	Maximum	**Moyenne**	Minimum	Ecart type	Nb résultat
Rc	-	-				
Rcug	-	-				
Rb	-	-				
Ra	-	-				
Rg	-	-				
X	-	-				
FL	-	-				
MB	-	-	-			
LA	-	-	-			
MDE	-	-	-			
MDE + LA	-	-	-			
SS	-	-	-			
S	-	-	-			
FI	-	-	-			
F	-	-	-			
MS	-	-	-			
V	-	-	-			
MVA	-	-	-			
WA24	-	-	-			
MVV	-	-	-			
M.H.	-	-	-			
AS	-	-	-			
M.O.	-	-	-			
MF						

GRANULARITE ET TENEUR EN FINES



PARTIE NORMATIVE				**PARTIE INFORMATIVE**				
Tamis	mm	VSS %	VSI %	Max %	**Moy %**	Min %	E-T	Nb
2D	12,5	100	100	100	**100**	100		4
1,4D	9	100	98	100	**100**	100		4
D	6,3	99	93	99	**97**	96	1,5	4
D/2	3,15	91	51	75	**69**	61	7,0	4
-	2	-	-	61	**54**	45	7,5	4
-	1	-	-	44	**37**	30	6,1	4
-	0,5	-	-	32	**27**	22	4,2	4
-	0,25	-	-	19	**16**	13	2,5	4
-	0,125	-	-	11	**10**	8	1,5	4
0,063	0,063	7	1,9	6,4	**5,8**	5,2	0,5	4
	f	7		6	**6**	5	0,5	4

INFORMATIONS NORMATIVES

Légende des abréviations et normes d'essai s'y rapportant

d/D	Granulométrie (NBN EN 933-1)		Identification (NBN EN 933-11)	MS	Résistance au sulfate de magnésium (NBN EN 1367-2)
f	Teneur en fines (NBN EN 933-1)	Rc	Débris de béton	F	Résistance Gel/Dégel (NBN EN 1367-1)
MB	Bleu de méthylène (NBN EN 933-9)	Rcug	Débris de béton, pierres naturelles et verre	M.H.	Présence de matières humiques (NBN EN 1744-1 § 15.1)
LA	Los Angeles (NBN EN 1097-2)	Rb	Débris de maçonnerie	M.O.	Teneur en matières organiques (NBN B 11-256)
MDE	Micro Deval (NBN EN 1097-1)	Ra	Débris asphaltique	SS	Sulfates solubles dans l'eau (NBN EN 1744-1 § 10.2)
MVA	Masse volumique réelle (NBN EN 1097-6)	Rg	Débris de verre	S	Soufre total (NBN EN 1744-1 § 11)
MVV	Masse volumique en vrac (NBN EN 1097-3)	X	Contaminants non flottants	AS	Sulfates solubles dans l'acide (NBN EN 1744-1 § 12)
WA24	Absorption d'eau 24h (NBN EN 1097-6)	FL	Contaminants flottants	VSS	Valeur seuil supérieur
FI	Coefficient d'aplatissement (NBN EN 933-3)	V	Stabilité volumique (NBN EN 1744-1 § 19.3)	VSI	Valeur seuil inférieur

CETTE FICHE TECHNIQUE N'EST VALABLE QU'ACCOMPAGNEE DU REGISTRE DES BORDEREAUX DE LIVRAISON DE L'INSTALLATION AUTORISEE CONCERNEE, ET QUI EN FAIT PARTIE INTEGRANTE

SIEGE SOCIAL
Rue du Tronquoy, 24
5380 FERNELMONT
TEL : 081/22.00.17. - FAX : 081/22.02.70

SITE D'EXPLOITATION
Ancienne Carrière des Grands Malades - Chemin de Bossimé
5101 LIVES-SUR-MEUSE
TEL : 081/22.00.17. - FAX : 081/22.02.70